

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR FLEX[®] 2850 PC POWDER

氟共聚物粉末

Kynar Flex[®]树脂是氟化热塑性共聚物。
Kynar Flex[®] 2850 PC树脂粉末涂料是偏氟乙烯和六氟丙烯的半结晶共聚物。
具有特殊粒径，非常适合喷涂金属基底的粉末涂层，用于防磨和防腐保护。

TYPE

PVDF

MAIN APPLICATIONS

- 粉末涂料 - 其他

交货形式

- 粉末

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融粘度, 230°C (445°F) 在100 s-1	4 - 8	kPo	ASTM D3835
熔融指数 (MFR), 235°C / 5 公斤 (455°F / 11 磅)	8 - 25	g/10分钟	ASTM D1238
熔融体积流动速率 (MVR), 230°C / 3.8 公斤 (445°F / 8.3 磅)	7.5	cm ³ /10分钟	ISO 1133

MECHANICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
屈服应力, 23°C (73°F)	31 - 41.4	MPa	ASTM D638
屈服应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	10	%	ISO 527-1/-2
断裂应力, 23°C (73°F)	27.6 - 48.3	MPa	ASTM D638
断裂标称应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	>50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量, 23°C (73°F)	1030 - 1240	MPa	ASTM D790
压缩强度, 23°C (73°F)	41.4 - 586	MPa	ASTM D695
悬臂梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	No Break		ASTM D256
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	0.16 - 0.427	J/m	ASTM D256
邵D硬度	70 - 75		ASTM D2240
拉伸模量, 23°C (73°F)	1275	MPa	ASTM D638
相对钢材的动摩擦系数, 23°C (73°F)	0.19		ASTM D1895
相对钢材的静摩擦系数, 23°C (73°F)	0.26		ASTM D1894
耐磨性, CS 17转轮, 负载 1 公斤, 1000 次循环	6 - 9	毫克	ASTM G195-13A

KYNAR FLEX® 2850 PC POWDER

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
限氧指数 (LOI)	43	%	ASTM D2863
线性热膨胀系数, 23°C (73°F)	126 - 185	10E-6 / °K	ASTM D696
比热温度, 23°C (73°F)	745 - 958		ISO 11357-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa	46	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa , 138°C/h	37.8 - 55	°C	ASTM D648
热变形温度, 0.45 MPa , 138°C/h	60-75	°C	ASTM D648
玻璃转变温度	-40.6 - -38.3	°C	ASTM D7028
导热系数	0.144 - 0.18	W/m-K	ASTM D433
熔点, 10°C/分钟	158	°C	ISO 11357-1/-3

ELECTRICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
介电常数, 1kHz	3.5 - 10.2		ASTM D150
介电强度, 23°C (73,4°F)	1.3 - 1.6	千伏/毫米	ASTM D149
损耗因数	0.01 - 0.22		ASTM D150

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
吸水, 23°C (73°F) 下饱和于水中	0.03	%	ISO 62
, 23°C (73°F)	1.77 - 1.8	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 4.5 kg / 10 lb pail
 - 900 gram / 2 lb jar

特殊特性

- 火焰和烟雾