

TECHNICAL DATA SHEET
KYNAR FLEX® 2850-00

氟化共聚物颗粒

KYNAR FLEX®树脂是氟化热塑性共聚物。
杰出特性：耐化学性、抗紫外线、高阻隔性能、高纯度、良好的机械和热机械性能。该产品已获得NSF/ANSI/CAN 61认证。
KYNAR FLEX® 2850-00树脂是一种标准颗粒级树脂，比KYNAR FLEX® 2800-00树脂更硬，熔点更高。适用于挤出、电线和电缆结构，需要UL线缆额定温度达到150摄氏度。
也适用于需要UL RTI温度等级达到140摄氏度的应用。
KYNAR FLEX® 2851-00树脂可提供粉末形式。

TYPE	交货形式
PVDF	• 粒子
MAIN APPLICATIONS	
• 线缆护套	
• 阻燃线缆	

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融粘度, 230°C (445°F) 在100 s-1	23 - 27	kPo	ASTM D3835
熔融指数 (MFR), 235°C / 5 公斤 (455°F / 11 磅)	3 - 8	g/10分钟	ASTM D1238
熔融体积流动速率 (MVR), 230°C / 5 公斤 (446°F / 11 磅)	1.1	cm³/10分钟	ISO 1133

MECHANICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
屈服应力, 23°C (73°F)	31 - 41.4	MPa	ASTM D638
断裂应力, 23°C (73°F)	27.6 - 48.3	MPa	ASTM D638
断裂标称应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	>50	%	ISO 527-1/-2
压缩强度, 23°C (73°F)	41.4 - 58.6	MPa	ASTM D695
悬臂梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	No Break		ASTM D256
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	0.214	J/m	ASTM D256
简支梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	No Break		ISO 179 1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	5	千焦/平方米	ISO 179 1eA
邵D硬度	70 - 75		ASTM D2240
屈服应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	11	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量, 23°C (73°F)	1030 - 1240	MPa	ASTM D790
拉伸模量, 23°C (73°F)	1300	MPa	ASTM D638
相对钢材的动摩擦系数, 23°C (73°F)	0.19		ASTM D1895

KYNAR FLEX® 2850-00

特性	价值	UNIT	测试标准
相对钢材的静摩擦系数, 23°C (73°F)	0.26		ASTM D1894
耐磨性, CS 17转轮, 负载 1 公斤, 1000 次循环	6 - 9	毫克	ASTM G195-13A

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
玻璃转变温度, 10°C/分钟	-43	°C	ISO 11357-1/-2
维卡软化温度, 50N在50°C/h	107	°C	ISO 306
限氧指数 (LOI)	43	%	ASTM D2863
黄卡认证	yes		
线性热膨胀系数, 23°C (73°F)	126 - 185	10E-6 / °K	ASTM D696
热变形温度, 0.45 MPa	114	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa	46	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa, 138°C/h	37.8 - 55	°C	ASTM D648
热变形温度, 0.45 MPa, 138°C/h	60-75	°C	ASTM D648
熔点, 10°C/分钟	158	°C	ISO 11357-1/-3

ELECTRICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
相对漏电起痕指数	600		IEC 60112
介电常数, 1kHz	3.5 - 10.2		ASTM D150
相对介电常数, 100赫兹	10.5		IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	6.5		IEC 62631-2-1
相对热指数	140		
损耗因数, 100赫兹	380	E-4	IEC 62631-2-1
损耗因数, 1MHz	2340	E-4	IEC 62631-2-1
损耗因数	0.01 - 0.22		ASTM D150

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
吸湿, 在23°C (73°F) / 50%相对湿度下的平衡状态	0.015	%	ISO 62
吸水, 23°C (73°F) 下饱和于水中	0.03	%	ISO 62
, 23°C (73°F)	1.77 - 1.8	克/厘米³	ISO 1183-1

KYNAR FLEX® 2850-00




包装

- Available packaging:
- 1000 kg / 2205 lb rigid container
 - 25 公斤 / 55 磅袋
 - 25 kg / 55 lb rigid container
 - 680 kg / 1500 lb big bag
 - 680 kg /1500 lb rigid container

特殊特性

- 火焰和烟雾

DIAGRAMS



阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

arkema.com

ARKEMA