

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR FLEX[®] PPA 2200

氟聚合物

使用Kynar Flex[®] PPA 2200树脂在200 - 1000 ppm水平降低挤出机压力，改善表面光洁度，减少模头积聚，并提高厚度控制。

TYPE

PVDF

MAIN APPLICATIONS

- 聚合物加工助剂

交货形式

- 粒子

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	144	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
表观密度, 23°C (73°F)	0.7	克/厘米 ³	内部Arkema

包装

- Available packaging:
- 19 L / 5 gal pail
 - 225 kg / 500 lb big bag
 - 225 kg / 500 lb metal drum
 - 25 kg / 55 lb PE bag
 - 25 公斤 / 55 磅袋
 - 3.7 L / 1 gal jug

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80