

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR FLEX® PPA 2201 POWDER

氟化共聚物粉末

使用Kynar Flex® PPA 2201树脂在200 - 1000 ppm水平下，可以降低挤出机压力，改善表面光洁度，减少模头积聚物，并提高厚度控制。

TYPE

PVDF

MAIN APPLICATIONS

- 聚合物加工助剂

交货形式

- 粉末

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	144	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
表观密度, 23°C (73°F)	0.7	克/厘米³	内部Arkema

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋
- 25 kg / 55 lb rigid container

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.

Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

arkema.com