

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR FLEX® PPA 5301 POWDER

氟化共聚物粉末

KYNAR FLEX®树脂是氟化热塑性共聚物。
KYNAR FLEX® PPA 5301树脂是专门设计的颗粒，用作聚烯烃的聚合物处理助剂 (PPA)。
在200 - 1000 ppm水平使用KYNAR FLEX® PPA 5301树脂可降低挤出机压力，改善表面光洁度，减少模头积聚，并提高厚度控制。

TYPE	交货形式
PVDF	• 粉末
MAIN APPLICATIONS	
• 聚合物加工助剂	

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	147	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
表观密度, 23°C (73°F)	0.77	克/厘米³	内部Arkema

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋
- 500 gram / 1 lb jar

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80