

TECHNICAL DATA SHEET
KYNAR FLEX® PPA 8600

氟化共聚物颗粒

KYNAR FLEX®树脂是氟化热塑性共聚物。
KYNAR FLEX® PPA 8600树脂是一种特别设计的颗粒，用作聚烯烃的聚合物处理助剂（PPA）。
在200-1000 ppm水平使用KYNAR FLEX® PPA 8600树脂可降低挤出机压力，改善表面光洁度，减少模头积聚，并提高厚度控制。
该产品也以粉末形式提供，称为KYNAR FLEX® PPA 8601树脂。

TYPE	交货形式
PVDF	• 粒子
MAIN APPLICATIONS	
• 聚合物加工助剂	

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
玻璃转变温度, 10°C/分钟	-40	°C	ISO 11357-1/-2
熔点, 10°C/分钟	165	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛（中国）投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80