

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® B 409 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® B 409颗粒是热塑性共聚酰胺热熔胶。该级别是高分子量、高熔融温度范围、部分结晶的共聚酰胺。该产品的特殊之处在于高熔融温度和高熔融粘度的结合。它可以在甲酚溶液中应用。通过热风感应可以实现热熔层的热激活。

- 该产品可提供：
- 带润滑剂干燥 (B 409 TL)
 - 不带润滑剂干燥 (B 409 FL)

TYPE
PA*

MAIN APPLICATIONS

- 粘合剂 - 服装/衬里
- 高性能线缆
- 粘合剂 - 汽车内饰

交货形式

- 粒子

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 200°C / 2.16公斤 (392°F / 4.4磅)	7.2	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	178	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
, 23°C (73°F)	1.1	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80