

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 005 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® H 005颗粒是热塑性共聚酰胺热熔胶。这种中等熔融粘度等级非常适合使用挤出工艺制造诸如网、网眼、单根和多根纤维以及薄膜等材料。它对干洗和高达60°C的洗涤具有高度抗性，并且能够在各种极性基材上提供优异的粘附性，包括热塑性材料、热固性材料、金属和天然纤维。

- 该产品提供以下类型：
- 干燥的 (H 005 T)
 - 带有荧光增白剂的干燥的 (H 005 TA)
 - 带有荧光增白剂的未干燥的 (H 005 FA)

TYPE
PA*

MAIN APPLICATIONS

- 粘合剂 - 服装/衬里
- 粘合剂 - 汽车内饰

- 交货形式
- 粒子
- 转化过程
- 挤出线材

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	10	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	115	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
, 23°C (73°F)	1.07	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 25 公斤 / 55 磅袋
 - 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80