

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 2513 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID H 2513颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种低至中等熔融粘度、快速再结晶等级特别适用于通过挤出法制造网、网眼、单丝和多丝以及薄膜。它对基于天然和合成纤维的各种纺织基材具有良好的粘附性。
该产品可干燥并含有荧光增白剂 (H 2513 TA)。

TYPE PA*	交货形式 • 粒子
MAIN APPLICATIONS • 鞋类 - 鞋面 • 粘合剂 - 汽车内饰	

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	26	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	128	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
, 23°C (73°F)	1.07	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 25 公斤 / 55 磅袋
 - 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善 存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80