

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 2513 POWDER

共聚酰胺粉末

PLATAMID H 2513粉末是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种中等熔融粘度等级用于生产熔融衬里。它提供出色的耐洗性，可达60°C，并具有出色的耐各种蒸汽处理的性能。

该产品有不同的粒度：

- PA 80 (0-80 微米浆点)
- PTA 170/20 (0-170 微米粉点)
- PTA 170 (80-170 微米双点)

TYPE

PA*

MAIN APPLICATIONS

- 粘合剂 - 服装/衬里

交货形式

- 粉末

转化过程

- 散射，粘贴，双点

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4 磅)	30	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	128	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:

- 20 公斤 / 44 磅袋
- 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.

Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790