

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 2707 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® H 2707颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。它部分由可再生和可持续来源（蓖麻油）制造而成。这种中到高熔融粘度等级特别适用于通过挤出法制造网、单丝和多丝以及薄膜。它在低熔融条件下对各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）具有良好的粘附性。该等级可干燥供应（H 2707 T）。

TYPE	交货形式
PA*	• 粒子
MAIN APPLICATIONS	转化过程
• 纱线 - 其他	• 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	2	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	102	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
生物基碳含量, 测量	20	%	ASTM D6866
, 23°C (73°F)	1.06	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

特殊特性

- 生物基

阿科玛（中国）投资有限公司 北京市朝阳区 太阳宫中路12号楼9层904室 邮政编码：100028 +86 (10) 8415 8360	Headquarters: Arkema France 51, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux – France T +33 (0)1 49 00 80 80
---	---