

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 38 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® H 38 PELLET是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种低至中等熔融粘度等级特别适用于通过挤出法制造网、网眼、单丝和多丝以及薄膜。它对各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）具有非常好的粘附性。

该等级产品有以下可供选择：

- 带有荧光增白剂的干燥产品（H 38 TA）
- 带有荧光增白剂的未干燥产品（H 38 FA）

TYPE

PA*

MAIN APPLICATIONS

- 粘合剂 - 汽车内饰

交货形式

- 粒子

转化过程

- 挤出线材

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率（MVR），160°C / 2.16公斤（320°F / 4.4磅）	23	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	109	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
, 23°C (73°F)	1.07	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋
- 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛（中国）投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.

Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

arkema.com

ARKEMA