

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® HX 2632 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® HX 2632颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种非常低熔融粘度等级特别适用于通过挤出制造网、网眼、单丝和多丝，然后转化为提供额外性能的高粘度产品，如粘接温度抗性。通过各种手段（如过氧化物、紫外线和电子束）在加工过程中可以实现交联反应的受控激活。它在低熔融条件下对各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）具有非常好的粘附性。该产品可提供未干燥的产品，并含有光亮剂（HX 2632 FA）。

TYPE PA*	交货形式 • 粒子
MAIN APPLICATIONS • 粘合剂 - 汽车内饰	转化过程 • 挤出线材 • 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR), 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	70	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	117	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:
• 25 公斤 / 55 磅袋
• 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛（中国）投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80