

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 1186 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® M 1186颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种低熔融粘度、快速再结晶等级特别适用于喷涂、生产网、网眼、单丝和多丝以及挤出薄膜。它对各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）具有很好的粘附性，并且耐蒸汽灭菌。

- 该产品有以下可用形式：
- 干燥的 (M 1186 TA)
 - 未干燥的 (M 1186 FA)

TYPE	交货形式
PA*	• 粒子
MAIN APPLICATIONS	转化过程
• 粘合剂 - 汽车内饰	• 挤出线材 • 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR), 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	19	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	145	°C	ISO 11357-1/-3

包装

- Available packaging:
- 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛（中国）投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80