

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 1276 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® M 1276颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。它部分由可再生和可持续来源（蓖麻油）制成。这种中等熔融粘度、快速再结晶等级特别适用于通过挤出法制造网、网眼、单丝和多丝以及薄膜。它表现出强烈的粘附性能：

- 刚性和增塑PVC以及ABS、环氧树脂、PU等。
 - 各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）。
- 密集层的PLATAMID® M 1276颗粒被认为具有阻挡PVC增塑剂迁移的屏障性能。
该产品可提供：
- 干燥的（M 1276 TE）
 - 未干燥的（M 1276 F）

TYPE
PA*

MAIN APPLICATIONS

- 鞋类 - 鞋面
- 内部零部件
- 粘合剂 - 汽车内饰

交货形式

- 粒子

转化过程

- 挤出线材
- 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率（MVR），160°C / 2.16公斤（320°F / 4.4磅）	6	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	110	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
生物基碳含量, 测量	26	%	ASTM D6866
, 23°C (73°F)	1.1	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 25 公斤 / 55 磅袋
 - 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

PLATAMID® M 1276 PELLET

特殊特性

- 生物基
- 多功能粘附

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

arkema.com

