

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 1422 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® M 1422颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种半结晶等级产品用于溶剂基工艺中。它已经被开发用于电线涂层行业。
该产品可供选择：
- 未干燥 (M 1422 F)
- 未干燥 (M 1422/1 F)

TYPE
PA*

MAIN APPLICATIONS

• 粘合剂 - 服装/衬里
• 高性能线缆
• 内部零部件

交货形式
• 粒子

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 230°C / 2.16 公斤 (445°F / 4.7 磅)	30	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	120	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:
• 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80