

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 1757 POWDER

共聚酰胺粉末

PLATAMID® M 1757粉末是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种低至中等熔融粘度等级特别适用于制造熔融衬里。它具有出色的干洗抗性和高达60°C的耐洗性，以及在中等熔合条件下良好的耐蒸汽性能。

该产品有不同的粒度尺寸：

- PA 80 (0-80 µm糊点)
- PTA 120 (0-120 µm微粉末点)
- PTA 170/20 (0-170 µm粉末点)
- PTA 200 (80-200 µm粉末点)
- PRA 170 (80-170 µm双点)
- PRA 200 (80-200 µm双点)

TYPE

PA*

MAIN APPLICATIONS

- 粘合剂 - 服装/衬里

交货形式

- 粉末

转化过程

- 散射，粘贴，双点

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	25	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	109	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:

- 20 公斤 / 44 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80