

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 2395 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® M 2395颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种中等熔融粘度、快速再结晶等级特别适用于通过挤出法制造网、网眼、单丝和多丝以及薄膜。它具有强烈的粘附性，可附着于：

- 刚性和增塑PVC以及ABS、环氧树脂、PU等。
- 各种极性基材（热塑性、热固性、金属、天然纤维等）。

密集层的PLATAMID® M 2395颗粒被认为具有阻挡PVC增塑剂迁移的屏障性能。
该产品可干燥获得（M 2395 T）。

TYPE	交货形式
PA*	• 粒子
MAIN APPLICATIONS	转化过程
• 粘合剂 - 汽车内饰	• 挤出线材 • 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR), 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	8	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	107	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:

- 100 公斤 / 220 磅硬包装

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放（密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度）。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

特殊特性

- 多功能粘附

阿科玛（中国）投资有限公司 北京市朝阳区 太阳宫中路12号楼9层904室 邮政编码：100028 +86 (10) 8415 8360	Headquarters: Arkema France 51, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux – France T +33 (0)1 49 00 80 80
---	---