

TECHNICAL DATA SHEET
PRIMGREEN® ENDURANCE

金属涂层底漆

PRIMGREEN® ENDURANCE是一种水性即用底漆，建议与RILSAN FINE POWDER®涂层一起使用，以确保在腐蚀环境中具有持久性能。

MAIN APPLICATIONS

- 水管道涂料 - 管道配件
- 水管道涂料 - 管道系统
- 粉末涂料 - 印刷辊涂覆
- 粉末涂料 - 金属五金
- 粉末涂料 - 其他
- 汽车/卡车 - 轴涂覆

交货形式

- 液体

*DRY: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
COND: Conditionned.

TECHNICAL DATA

特性	VALUE	UNIT	標準
颜色	Gold		
干燥残留物, 溶剂蒸发后, 在155°C / 310°F下进行3小时。	26 - 28	%	
粘度, 25°C (75°F)	40 - 45	秒	AFNOR n°4
推荐干膜厚度, 气枪	8 - 12	µm	
干燥时间, 20°C (70°F)	10 - 15	分钟	

货架寿命

18个月 (如果得到适当的冷冻保存)

HEALTH AND SAFETY

- See Safety Data Sheet for Health & Safety Considerations

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80