

TECHNICAL DATA SHEET
RILSAN® BMNO

聚酰胺11颗粒

RILSAN®
BMNO是一种聚酰胺11树脂。它是从可再生和可持续的来源 (蓖麻油) 生产的。这种天然级别不含添加剂，专为食品接触应用而设计。

Designation : ISO 16396 - PA11, M, C12-010

TYPE
PA11

MAIN APPLICATIONS

- 电池 - 其他能源
- 配件
- 家用电器
- 复合改性
- 工业 - 分销
- 其他交通
- 汽车 - 其他注塑成型

交货形式
• 粒子

转化过程
• 注塑成型

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
收缩率, 正常 (t+24h)	0.9	%	ISO 294-4
收缩率, 并行 (t+24h)	1.1	%	ISO 294-4
熔融体积流动速率 (MVR) , 235°C / 2.16 公斤 (455°F / 4.4 磅)	30	cm³/10分钟	ISO 1133

MECHANICAL PROPERTIES

特性	DRY / COND VALUE*	UNIT	测试标准
弯曲模量, 23°C (73°F)	- / 1140	MPa	ISO 178
拉伸模量, 23°C (73°F), 1 mm/min	- / 1280	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力, 23°C (73°F), 50 mm/min	- / 41	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	- / 5	%	ISO 527-1/-2
断裂标称应变, 23°C (73°F), 50 mm/min	- / > 50	%	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / 8.3	千焦/平方米	ISO 179 1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / 10.5	千焦/平方米	ISO 179 1eA
邵D硬度, 15秒	- / 68		ISO 868

*DRY: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
COND: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
热变形温度, 0.45 MPa	145	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa	50	°C	ISO 75-1/-2
熔点, 10°C/分钟	189	°C	ISO 11357-1/-3
燃烧行为, 测试厚度 0,8 毫米	HB		IEC 60695-11-10
黄卡认证	YES		

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
生物基碳含量, 测量	98	%	ASTM D6866
吸水, 23°C(73°F), 浸泡, 平衡	1.9	%	ISO 62
, 23°C (73°F)	1.03	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

Available packaging:
• 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善 存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

PROCESSING CONDITIONS:

- 聚合物性状: 210°C / 230°C / 260°C (410°F / 445°F / 500°F)
- 典型熔融温度 (最小/推荐/最大) - 注塑: 20-60°C (70-140°F)
- 典型模具温度 - 注塑模具: 80-90°C (175-195°F) / 4-6 小时

特殊特性

- 生物基
- 低寡聚物