

TECHNICAL DATA SHEET
RILSAN® PA11 ES NAT MAC

聚酰胺11粉末

RILSAN®静电喷涂粉末是从可再生资源获得的热塑性聚酰胺。
杰出特性：耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性、降噪、柔韧性、低摩擦系数。

TYPE

PA11

MAIN APPLICATIONS

- 粉末涂料 - 其他

交货形式

- 粉末

转化过程

- 静电喷涂

添加剂

- 热稳定

MECHANICAL PROPERTIES

特性	DRY / COND VALUE*	UNIT	测试标准
persoz摆杆硬度, 23°C (73°F)	- / 270		ISO 1522
, CS 17转轮, 负载 1 公斤, 1000 次循环	- / 10	毫克	ISO 9352

*DRY: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
COND: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	183-188	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, 50N在50°C/h	181	°C	ISO 306

RILSAN® PA11 ES NAT MAC

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
粒径中值(D50)	30	微米	ISO 13320
表观密度, 未压紧	0.43		ISO 1068
表观密度, 压紧	0.63		ISO 1068
覆盖效率 (120 µm)	0.14	千克/平方米	内部Arkema
粒度分布 (PSD) (Fine particles < 20 µm)	20	%	ISO 13320
粒度分布 (PSD) (Coarse particles > 100 µm)	1	%	ISO 13320
盐雾试验	Good adhesion after 2000 hours		ISO 9227
吸水, 24小时	≤ 1	%	ISO 62
涂层的比重, 20°C (68°F)	1.04	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

Available packaging:

- 20 公斤 / 44 磅袋

货架寿命

交货日期起五年保质期，妥善存放（密封袋、适当湿度、紫外线防护和温度）。如需超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

特殊特性

- 生物基