

TECHNICAL DATA SHEET
RILSAN® PA11 MC NAT

聚酰胺11粉末

RILSAN®精细粉末是从可再生资源获得的特种聚酰胺粉末。RILSAN® MC系列旨在使用Arkema最初开发的minicoat/maxicoat工艺对小物件进行涂层，以实现非常高的生产率。它们提供优越的耐磨、抗冲击、防腐和化学品保护。请参阅Arkema文献以获取应用方法和建议。

TYPE

PA11

MAIN APPLICATIONS

- 粉末涂料 - 其他

交货形式

- 粉末

转化过程

- 迷你涂敷/超大件涂敷

添加剂

- 热稳定

MECHANICAL PROPERTIES

特性	DRY / COND VALUE*	UNIT	测试标准
邵D硬度, 23°C (73°F)	- / 74		ISO 868
persoz摆杆硬度, 23°C (73°F)	- / 263		ISO 1522
, CS 17转轮, 负载 1 公斤, 1000 次循环	- / 10	毫克	ISO 9352

*DRY: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
COND: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
维卡软化温度, 50N在50°C/h	181	°C	ISO 306
熔点, 10°C/分钟	183-188	°C	ISO 11357-1/-3

RILSAN® PA11 MC NAT

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
覆盖效率 (100 µm)	0.22	千克/平方米	内部Arkema
粒径中值(D50)	30-60	微米	ISO 13320
盐雾试验	Good adhesion after 2000 hours		ISO 9227
涂层的比重, 20°C (68°F)	1.12	克/厘米³	ISO 1183-1
表观密度, 未压紧	0.49		ISO 1068
表观密度, 压紧	0.67		ISO 1068
粒度分布 (PSD) (Fine particles < 20 µm)	10	%	ISO 13320
粒度分布 (PSD) (Coarse particles > 80 µm)	6	%	ISO 13320

包装

Available packaging:

- 20 公斤 / 44 磅袋

货架寿命

交货日期起五年保质期，妥善存放（密封袋、适当湿度、紫外线防护和温度）。如需超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

特殊特性

- 生物基